



Intonaco ruvido

Descrizione prodotto

Intonaco ruvido è un sigillante per giunti monocomponente, plastoelastico di elevata qualità, a base di dispersioni acriliche.

Proprietà

- Struttura granulare
- Verniciabile dopo la solidificazione
- Semplice da applicare
- Buona adesione su molti materiali porosi

Applicazioni

- Per la riparazione di fori e fessure in intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, ...
- Articolazioni su davanzali, tra plinti e muri, tra muratura, ...



Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 20 minuti
Densità	ca. 1.70 g/ml
Ritiro dopo indurimento	ca. 15%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Intonaco ruvido diluito (1 parte di Intonaco ruvido + 2 parti di acqua).
- Tipo di substrato
Intonaco ruvido ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi. Intonaco ruvido non ha una buona adesione o non è adatto per Pietra naturale, substrati bituminosi, Vetro, metallo. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione. Applicare Intonaco ruvido uniformemente senza inclusioni d'aria all'interno del giunto.
- Strumenti per l'applicazione
Applicare Intonaco ruvido con una pistola per calafataggio manuale o pneumatica.

Intonaco ruvido

- Metodo di pulizia
Prima della solidificazione, Intonaco ruvido può essere rimosso con acqua da substrati e utensili. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.
- Metodo di finitura
Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento.
- Metodo di riparazione
Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Stoccaggio: 12 mesi nella sua confezione originale e chiusa in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C., Protezione dal gelo.

Dimensioni giunto

- Giunti statici e fessure fino a 5 mm

Note

- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Intonaco ruvido è ricopribile con le vernici più comuni. A causa della grande diversità di lacche e vernici, un test di compatibilità è sempre raccomandato.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.