SOUDAL

Scheda Tecnica

Fessure & Muri Turbo

Descrizione prodotto

Fessure & Muri Turbo è un sigillante plastoelastico monocomponente, rapidamente verniciabile a base di dispersione acrilica.

Proprietà

- Semplice da applicare
- Semplice da rifinire
- Verniciabile dopo 5 minuti
- Verniciabile con molti tipi di vernici
- Indelebile e resistente all'acqua dopo la solidificazione

Applicazioni

- Finissaggio delle giunzioni e degli spazi su superfici porose che devono essere verniciate.
- Finissaggio dei vari listelli delle tavole e del soffitto e degli elementi decorativi, come modanature.
- Per il riempimento e la riparazione di fessure e fori di perforazione su pareti e soffitti (cartongesso, cemento, pietra,...).

Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 20 minuti
Densità	ca. 1.72 g/ml
Ritiro dopo indurimento	ca. 30%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
  Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Fessure & Muri Turbo diluito (1 parte di Fessure & Muri Turbo + 2 parti di acqua).
- Tipo di substrato
  Fessure & Muri Turbo ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi. Fessure & Muri Turbo non ha una buona adesione o non è adatto per Pietra naturale, substrati bituminosi, Vetro, metallo. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione.
- Strumenti per l'applicazione
  Con una pistola skeleton manuale, pneumatica o a batteria.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Fessure & Muri Turbo

- Metodo di pulizia
  Prima della solidificazione, Fessure & Muri Turbo può essere rimosso con acqua da substrati e utensili.
- Metodo di finitura
  Il finissaggio con una spatola bagnata o cazzuola crea i risultati maggiormente omogenei.
- Metodo di riparazione
  Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C, Protezione dal gelo.

Note

- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici, anche ad alta saturazione e di copertura di tipo 2010.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Data la grande diversità delle vernici disponibili, si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Fessure & Muri Turbo non è compatibile con le vernici alchidiche.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**