Scheda Tecnica

Silicone Spray

Descrizione prodotto

Silicone Spray è uno spray trasparente con caratteristiche lubrificanti e antiadesive a base di olio di silicone di alta qualità.

Proprietà

- Riduce attrito e usura
- Lubrifica
- Resistente alla ruggine e alla corrosione
- Idrorepellente
- Per interni ed esterni
- Lo spray può essere utilizzato in qualsiasi angolazione (360°)
- Isolante elettrico

Applicazioni

- Riduce l'attrito e riduce l'usura delle parti meccaniche ed è quindi adatto per la lubrificazione leggera di metalli, materie plastiche e gomme.
- Previene depositi di sporco e grasso ed è pertanto ideale per i binari.
- Crea uno strato idrorepellente e protegge i cavi elettrici di auto, motori, tosaerba, ecc. dall'umidità.
- Crea un finissaggio lucido su plastica e gomma.
- Da non utilizzare per freni a tamburo e a disco.
- Le superfici trattate non possono essere verniciate.

Dati tecnici

Base	Miscela a base di olio di silicone
Consistenza	Liquido
Densità	ca. 0.74 g/ml
Viscosità	29 mPa.s
Livello di acidità	Neutro
Temperatura di applicazione	+5°C → +35°C
Resistenza alla temperatura	-40°C → +200°C
Rigidità dielettrica	14 kV/mm (20°C)
Composti organici volatili (VOC)	90 %
Solubilità in acqua	Non solubile

Substrati

- Condizione del substrato
  Pulito, privo di polvere e grasso.
- Tipo di substrato
  Tutti i tipi di metallo e plastica.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Silicone Spray

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Le superfici devono essere pulite, sgrassate e asciutte. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare a una distanza di ca. 20 cm dall'oggetto. Applicare uno strato sottile in modo uniforme.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Utilizzare solo in aree ben ventilate.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: trasparente
Confezioni: Spray da 400 ml
Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**