



T-Rex Montage Effetto Ventosa

Descrizione prodotto

T-Rex Montage Effetto Ventosa è un adesivo da costruzione a base acquosa, privo di solventi, con un'elevata forza di adesione e una presa iniziale estremamente elevata (oltre 140 kg/m²). Estremamente adatto per superfici porose.

Proprietà

- Senza solventi
- Adesività iniziale: 140 kg/m² (incollaggio su tutta la superficie)
- Adatto su superfici irregolari
- Applicazione diretta su un substrato
- Resistente all'umidità
- Verniciabile con vernici a base d'acqua
- Ottima adesione su diversi materiali porosi

Applicazioni

- Adatto per il fissaggio duraturo di materiali come legno, materiali sintetici, pietra, rivestimenti, metallo su superfici di calcestruzzo, pietra, intonaco, legno, truciolo, ecc.
- Adatto per l'incollaggio di pannelli, pannelli, battiscopa in legno e PVC, passerelle portacavi e i materiali decorativi più frequenti



Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Densità	ca. 1,30 g/ml
Tempo aperto	15 minuti
Adesione iniziale	Almeno 140 kg/m ²
Temperatura di applicazione	5°C - 30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +70°C

Nota: il tempo di evaporazione, il tempo aperto e la velocità di polimerizzazione possono variare a seconda di fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
Pulito, privo di polvere e grasso.
- Preparazione del supporto
Non è necessario alcun pretrattamento.
- Tipo di substrato
Almeno una delle superfici deve essere porosa. T-Rex Montage Effetto Ventosa non ha una buona adesione o non è adatto per PE, PP, PTFE (Teflon®), substrati bituminosi. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

T-Rex Montage Effetto Ventosa

Metodo di lavorazione

■ Metodo di applicazione

Incollaggio: Applicare l'adesivo per mezzo di una pistola di sigillatura sotto forma di strisce o punti uguali su uno dei materiali da incollare. Applicare sempre una striscia sui bordi dei componenti e sui bordi e gli angoli dei pannelli. Premere immediatamente le superfici insieme e batterle con un martello di gomma. Dare supporto se necessario. La parte incollata può essere caricata completamente dopo 24-48 ore.

■ Metodo di pulizia

Prima dell'indurimento, T-Rex Montage Effetto Ventosa può essere rimosso con acqua da materiali o strumenti non porosi. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.

■ Metodo di riparazione

Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Confezioni: Sono disponibili diverse dimensioni. Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Stoccaggio: 18 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C.

Note

- La pressione applicata e non la durata della pressione determinerà la forza finale del legame.
- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- T-Rex Montage Effetto Ventosa può essere verniciato con vernici a base d'acqua: tuttavia, a causa dell'elevato numero di vernici e smalti disponibili, si consiglia caldamente un test di compatibilità prima dell'applicazione.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.