SOUDAL

Scheda Tecnica

Acryrub F4

Descrizione prodotto

Acryrub F4 è un sigillante per giunti monocomponente, plastoelastico di elevata qualità, a base di dispersioni acriliche.



Proprietà

- Semplice da applicare
- Indelebile e resistente all'acqua dopo la solidificazione
- Verniciabile dopo la solidificazione
- Ottima adesione su diverse superficie porose e alluminio

Applicazioni

- Articolazioni con movimento fino a max. 12,5%
- Giunti di collegamento nel settore edile.
- Articolazioni su davanzali, tra plinti e muri, tra muratura, ...
- Utilizzabile per interni ed esterni

Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 20 minuti
Densità	ca. 1.54 g/ml
Distorsione massima consentita	± 12.5 %
Ritiro dopo indurimento	< 25%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  Pulito, privo di polvere e grasso.
- Preparazione del supporto
  Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Acryrub F4 diluito (1 parte di Acryrub F4 + 2 parti di acqua).
- Tipo di substrato
  Acryrub F4 ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi, cemento, mattone, legno, ecc.. Acryrub F4 non ha una buona adesione o non è adatto per Pietra naturale, substrati bituminosi, Vetro. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione.
- Strumenti per l'applicazione
  Con una pistola skeleton manuale, pneumatica o a batteria.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Acryrub F4

- Metodo di pulizia
  Prima della solidificazione, Acryrub F4 può essere rimosso con acqua da substrati e utensili.
- Metodo di finitura
  Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento.
- Metodo di riparazione
  Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 18 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C., Protezione dal gelo.

Standard e certificati

- Sigillante per giunti SNJF etichetta Facciata 12.5P
- Le informazioni relative al marchio SNJF e alle linee guida per la certificazione possono essere consultate su www.oc-sfjf.fr.
- Etichetta EC1 Plus: emissioni molto basse

Dimensioni giunto

- Min. larghezza per giunti: 5 mm
  Massimo. larghezza per giunti: 20 mm
  Min. profondità per giunti: 5 mm
  Raccomandazione per lavori di sigillatura: larghezza del giunto = 2 x profondità del giunto
- Utilizzare PE prima di applicare il sigillante su giunti di grandi dimensioni per evitare l'adesione su 3 superfici.

Note

- Non adatto per incollare acquari.
- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Data la grande diversità delle vernici disponibili, si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Può essere utilizzato in esterno se vernicato successivamente.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**