Scheda Tecnica

Surface Activator

Descrizione prodotto

Surface Activator è uno sgrassante e promotore di adesione.



Proprietà

- Migliora l'adesione su supporti non porosi di siliconi, di sigillanti a base di MS e SMX.
- Non utilizzare in combinazione con sigillanti PU
- Adatto per profili in alluminio verniciato a polvere e anodizzato.
- Pronto all'uso e molto semplice da utilizzare
- Essiccazione rapida
- Bassi consumi

Applicazioni

- Migliora l'adesione
- Sgrassare le superfici nelle applicazioni per sigillatura o incollaggio.
- Migliorare l'aderenza sull'alluminio verniciato a polvere (profili della finestra), sia per il laccato standard sia per la struttura laccata.
- Migliorare l'aderenza su varie materie plastiche: PVC, ABS,...

Dati tecnici

Base	Miscela solvente con additivi
Consistenza	Liquido
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Densità	ca. 0.79 g/ml
Temperatura di applicazione	+5°C → +25°C

Substrati

- Tipo di substrato
  Surface Activator ha una buona adesione ai seguenti substrati: Substrati non porosi, alluminio verniciato a polvere. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Risigillare immediatamente dopo l'utilizzo di Surface Activator. Il contatto prolungato con l'aria riduce la lavorazione di Surface Activator. Non versare i resti utilizzati diSurface Activator nel contenitore. Applicare Surface Activator con un panno imbevuto di prodotto. Lavorare sempre con un panno pulito per evitare la contaminazione della superficie. Sostituire se necessario. Strofinare sempre in una direzione. Dopo aver pulito la superficie lasciar essiccare abbastanza prima di applicare il kit. L'adesivo deve essere applicato entro 8 ore dall'applicazione di Surface Activator.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Surface Activator

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C

Note

- A causa dell'ampia varietà di materie plastiche e vernici e per evitare danni alla superficie, si consiglia un test preliminare di compatibilità.
- Non utilizzare su superfici porose come strutture in legno.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**