SOUDAL

Scheda Tecnica

Activator Spray 601

Descrizione prodotto



Activator Spray 601 è un promotore di adesione incolore, pronto all'uso e ad asciugatura rapida per alluminio verniciato a polvere. Questo sia per le vernici in polvere normali che per quelle testurizzate. Su substrati difficili Activator Spray 601 migliora notevolmente l'adesione di vari sigillanti e adesivi.

Proprietà

- Migliora l'adesione di vari adesivi, sigillanti e nastri ibridi (MS, SMX) e a base siliconica
- Essiccazione rapida
- Asciuga in modo trasparente
- Non lascia residui bianchi
- Adatto per profili in alluminio verniciato a polvere e anodizzato.
- Pronto all'uso e molto semplice da utilizzare
- Ottima adesione su diversi materiali
- Bassi consumi
- Non contiene toluene e cloruro di metilene

Applicazioni

- Migliorare l'aderenza sull'alluminio verniciato a polvere (profili della finestra), sia per il laccato standard sia per la struttura laccata.
- Migliorare l'aderenza su varie materie plastiche: PVC, ABS,...

Dati tecnici

Base	Miscela solvente con additivi
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Tempo di essiccazione	ca. 5 minuti
Densità	ca. 0.70 g/ml
Consumi	ca. 3,5 m^2/aerosol
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Composti organici volatili (VOC)	> 80%

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
  Si consiglia un test preliminare di adesione su ogni supporto. Questo in combinazione con il sigillante da utilizzare poiché ogni sigillante può dare un risultato diverso. I seguenti sigillanti ottengono i migliori risultati i.c.w. Activator Spray 601 su vari profili di finestre in alluminio verniciato a polvere: Fix All Extreme, Soudaseal 240 FC, Soudaseal 215 LM, Soudaseal Supertack, Soudaseal 2K, Soudaseal 225 LM, Silirub 2, Acryrub SWS, Glaskit TS.
- Tipo di substrato
  alluminio verniciato a polvere (vernici in polvere regolari e testurizzate), ABS, PVC, PP

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Activator Spray 601

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Scuotere bene la latta prima dell'uso. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, priva di polvere e grasso. Utilizzare ad es. Soudal Surface Cleaner prima dell'applicazione di Activator Spray 601. Durante il lavoro tenere sempre la bomboletta spray in posizione verticale e premere completamente l'ugello. Spruzzare a una distanza di ca. 20 cm dell'oggetto. Applicare uno strato sottile in modo uniforme. Massimo 2 strati, se spruzzato abbondantemente ci sarà comunque un residuo. Applicare il nastro, l'adesivo o il sigillante entro un periodo compreso tra 5 minuti e 4 ore dopo l'applicazione di Activator Spray 601. Questo per evitare (nuove) contaminazioni. Dopo la spruzzatura, tenere la bomboletta a testa in giù e premere la testina di nebulizzazione fino a far fuoriuscire solo propellente e niente altro, per evitare l'intasamento della bomboletta spray.
- Metodo di pulizia
  con Soudal Detergente per superfici

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.
Utilizzare solo in aree ben ventilate.
Se l'aerazione non è sufficiente, si consiglia di utilizzare protezioni respiratorie.
Poiché la lattina contiene propellente infiammabile, tutte le possibili fonti di accensione devono essere eliminate prima dell'applicazione.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: incolore
Confezioni: Spray da 500 ml
Stoccaggio: 3 anni in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C., Conservare in posizione verticale, Il prodotto deve essere conservato secondo le regole di conservazione delle sostanze infiammabili. Consultare la scheda tecnica del materiale per maggiori informazioni.

Note

- Non utilizzare su superfici congelate o superfici che presentano condensa.
- Activator Spray 601 non offre alcun valore aggiunto sull'alluminio nudo.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it