Scheda Tecnica

Primer 100

Descrizione prodotto

Primer 100 è un primer universale a base di poliuretano per supporti porosi.



Proprietà

- Semplice da applicare
- Liquido sottile
- Adatto a tutti i sigillanti professionali a base di poliuretano, polisolfuro e polimeri MS

Applicazioni

- Tutte le superfici porose
- Lati dei giunti di giunti di espansione.
- Lati di giunzione di materiali porosi con pressione dell'acqua elevata

Dati tecnici

Base	Poliuretano
Consistenza	Liquido
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica e reazione con l'umidità
Tempo di essiccazione	ca. 60 minuti
Densità	ca. 1.03 g/ml
Consumi	ca. 5 m^2/L
Temperatura di applicazione	+5°C → +25°C
Punto di infiammabilità	ca. 47 °C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Tipo di substrato
  Primer 100 ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Applicare Primer 100 con pennello o rullo in uno strato coprente. Dopo l'applicazione di Primer 100 attendere almeno 1 ora e massimo 4 ore prima di applicare qualsiasi sigillante per giunti.
- Metodo di pulizia
  Pulire con alcol bianco o Soudal Surface Cleaner immediatamente dopo l'uso (prima della solidificazione).

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Primer 100

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.
Indossare sempre guanti e occhiali.
Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C, Protezione dal gelo.

Clausole ambientali

- Leed regulation: il prodotto è conforme ai requisiti LEED. Materiali a basse emissioni: Adesivi e sigillanti. Regola SCAQMD 1168. Soddisfa I requisiti USGBC LEED v4.1 Credito IEQ 4.1: Materiali a bassa emission - Adesivi e Sigillanti per quanto riguarda il contenuto di VOC.

Note

- Se è trascorso il tempo massimo di attesa prima dell'applicazione del sigillante, applicare un nuovo strato di Primer 100.
- Se Primer 100 viene conservato a temperature più elevate (> 25°C), è possibile che il prodotto diventi inutilizzabile prima della data di scadenza.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**