SOUDAL

Scheda Tecnica

Cemento pronto

Descrizione prodotto



Cemento pronto è uno stucco di alta qualità con struttura granulare per la riparazione facile e senza restringimenti di crepe e giunti nel calcestruzzo.

Proprietà

- Ottima adesione su diversi materiali
- Per uso interno ed esterno
- Non si restringe
- Facile da applicare
- Verniciabile dopo la solidificazione

Applicazioni

- Per la riparazione di fori e crepe nel calcestruzzo e nel cemento.
- Per la riparazione di giunti in muratura.
- Riparazione di danni su scale in cemento.

Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 30 minuti
Densità	ca. 1.67 g/ml
Distorsione massima consentita	<5 %
Ritiro dopo indurimento	0%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
  Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Cemento pronto diluito (1 parte di Cemento pronto + 2 parti di acqua).
- Tipo di substrato
  Cemento pronto ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi. Cemento pronto non ha una buona adesione o non è adatto per Pietra naturale, substrati bituminosi, Vetro, metallo, PE, PP, PTFE (Teflon®). Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Cemento pronto

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione. Rimuovere eventuali particelle in sospensione prima di applicare Cemento pronto. In caso di crepe più larghe, giunti statici o fori per viti di grandi dimensioni è preferibile applicare il prodotto in 2 volte. Il prodotto può essere applicato per la seconda volta dopo circa 1 ora, a seconda della porosità della superficie.
- Strumenti per l'applicazione
  Con una pistola skeleton manuale, pneumatica o a batteria.
- Metodo di pulizia
  Prima della solidificazione, Cemento pronto può essere rimosso con acqua da substrati e utensili.
- Metodo di finitura
  Rifinire con una spatola o una spatola di riempimento.
- Metodo di riparazione
  Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C, Protezione dal gelo.

Dimensioni giunto

- Giunti statici e fessure fino a 5 mm

Note

- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- Cemento pronto non è adatto per giunti di espansione.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Data la grande diversità delle vernici disponibili, si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**