SOUDAL

Scheda Tecnica

Super Glue Liquid

Descrizione prodotto

Super Glue Liquid è una colla istantanea superveloce, priva di solventi, con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di superfici non porose ben abbinate. L'indurimento avviene a contatto con l'umidità atmosferica.



Proprietà

- Elevata resistenza di adesione
- Solidificazione rapida
- Sistema monocomponente senza catalizzatore

Applicazioni

- Adatto per l'incollaggio rapido di plastica, metallo, legno, porcellana, sughero, pelle, ceramica, cartone, carta e gomma

Dati tecnici

Base	Cianoacrilato
Consistenza	Liquido
Sistema di polimerizzazione	Solidificazione chimica
Tempo di essiccazione	ca. 1 minuti
Densità	ca. 1,06 g/ml
Viscosità	40 - 80 mPa.s
Tempo aperto	4 secondi
Temperatura di applicazione	15 °C - 25 °C
Resistenza alla temperatura	-40°C → +120°C

Nota: il tempo di evaporazione, il tempo aperto e la velocità di polimerizzazione possono variare a seconda di fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  I substrati devono essere aderenti, rigidi, puliti, asciutti, privi di polvere e grasso.
- Preparazione del supporto
  Non è necessario alcun pretrattamento.
- Tipo di substrato
  Super Glue Liquid ha una buona adesione ai seguenti substrati: tutti i materiali comuni. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Applicare l'adesivo in modo uniforme su una delle parti da incollare. Applicare una quantità sufficiente di adesivo per ottenere un film sottile dopo la pressatura. Unire le due parti e premere per almeno 1 minuto. Un buon contatto è essenziale. La massima resistenza si ottiene dopo 24-48 ore.
- Metodo di pulizia
  Super Glue Liquid può essere pulito prima dell'indurimento da strumenti e materiali con Soudal Adhesive Remover, Soudal Salviette Swipex o acquaragia. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Super Glue Liquid

- Metodo di riparazione
  Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Assicurarsi di non avere colla tra le dita o sulle palpebre.
Può provocare gravi danni oculare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Adottare le comuni norme di igiene del lavoro. Consultare l'etichetta della confezione e la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Confezioni: Sono disponibili diverse dimensioni. Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.
Stoccaggio: 24 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C, Una temperatura più bassa aumenta la durata di conservazione (conservare preferibilmente in frigorifero).

Note

- Pulire l'ugello e il tubo con un ago dopo l'uso e chiudere il tappo.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**